MENU SEARCH INDEX JAPANESE BACK

3/3

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-047512

(43) Date of publication of application: 17.02.1992

(51)Int.CI.

5/39 G11B

G11B 5/31

// G11B 11/10

(21)Application number : 02-159552

(71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing:

15.06.1990

(72)Inventor: MURAMATSU TETSUO

YAMAMOTO TATSUSHI

TAKAHASHI AKIRA

OTA KENJI


ISHIKAWA TOSHIO


(54) MAGNETIC HEAD AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract:

PURPOSE: To accurately perform reproduction even when a magnetic domain is formed in almost the arc shape by providing a thin film core having a magnetic gap part curved almost in the arc shape in accordance with the shape of the magnetic domain on a recording medium.

CONSTITUTION: A projecting part 26 (curved part) in almost the arc shape is formed at the magnetic core 16 of a reproducing head part 15 in advance, and the magnetic gap part between the front terminal part of the thin film core 17 at the frontside and the magnetic core 16 is formed in almost the arc shape in accordance with the recording bit 1 on recording film 6. Therefore, no crosstalk among plural neighboring magnetic domains on the recording medium 6 occurs, and also, a sufficient reproducing signal can be obtained. Thereby, recording density in light assisted magnetic recording can be heightened, and the reproduction can be accurately performed even when the magnetic domain is formed in almost the arc





LEGAL STATUS

shape.

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] 그는 그릇이 없는 사람들이 있다면 환경하는 사람들은 전기를 잃었는 하다.

平4-47512 ® 公 開 特 許 公 報 (A)

(1) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)2月17日

G 11 B 5/39 5/31 // G 11 B 11/10

7326-5D 7326-5D 9075-5D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全11頁)

磁気ヘッド及びその製造方法 の発明の名称

> ②特 頤 平2-159552

> > 옖

頭 平2(1990)6月15日 22出

哲 村松 @発明 著

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

@発 明 者 達 志 山本

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

内

明 四発 明 者 髙

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社

@発 明 者 太田 賢 司 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

シャーブ株式会社 の出 願 人

内 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

弁理士 原 四代 理 人 謙三

最終頁に続く

眀

1項に記録の磁気ヘッドの製造方法。

1. 発明の名称

磁気ヘッド及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

1. 光アシスト磁気記録により記録媒体上にほ は円弧状の磁区をなして記録される情報の再生に 使用する磁気ヘッドであって、

基材上に形成され、上記記録媒体上の磁区の形 状に対応してほぼ円弧状に湾曲した磁気的ギャッ **プ部を有する薄膜コアと、上記磁気的ギャップ部** から薄膜コアを介して導かれる磁束に基づいて記 録媒体上の情報の検出を行う磁気抵抗効果素子と を備えていることを特徴とする磁気ヘッド。

2. 上記基材上にほぼ円弧状をなす湾曲部をエ ッチングにより形成する工程と、湾曲部の形成さ ・ れた基材上に上記海曲部に対応した湾曲形状を有 する磁気的ギャップ部を備えた薄膜コアを形成す る工程と、上記磁気抵抗効果素子を薄膜により形 成する工程とを有することを特徴とする請求項第

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光アシスト磁気記録される情報の再 生に使用する磁気ヘッド及びその製造方法に関す るものである。

【従来の技術】

近年、情報の記録、再生、消去の可能な記録媒 体としての光磁気ディスクの開発が進められてい る。光磁気ディスクでは、通常、垂直磁化膜を使 用し、レーザ光の照射により昇温させて保磁力を 低下させた状態で上記垂直磁化膜に膜面と垂直な 方向の外部磁場を印加することにより、磁化の向 きを外部磁場の向きと一致させ、情報の記録を行 うようになっている。一方、再生時には、上記垂 直遊化膜にレーザ光を照射した際に、いわゆる磁 気光学効果により、磁化に向きに応じて、反射光 の偏光面の回転方向が相違する現象に基づいて、 惰報の検出が行われる。

光磁気ディスクにおける記録方式には、大別して、一定方向の外部磁場を連続的に印加しなが調ける光変調力では、一ザ光を選択して、一切光変調力で発展のレーザ光を照けるが変別がある。それでは、全体では、新情報を直接記録するオーバーライトを実現できる方式としては、上記の磁界変調方式が有力視されている。

この磁界変調方式において、記録密度を向上させるために、ディスクの回転速度又は磁界変調の間波数を上昇させると、記録磁区長をディスク上でのレーザ光のスポット径より小さい 0.3 μ m 程度まで縮小することができるが、その場合、第4回に模式的に示すように、記録ピット1・1・0形成する磁区が円弧状又は三日月状になることが知られている(第13回日本応用磁気学会学術講演概要集(1989)、198頁参照)。

1 (

(発明が解決しようとする課題)

薄膜コアと、上記磁気的ギャップ部から薄膜コアを介して導かれる磁束に基づいて記録媒体上の情報の検出を行う磁気抵抗効果素子とを備えている構成である。

なお、上記の磁気ヘッドの製造に際しては、上記を材上にほぼ円弧状をなす湾曲部をエッチングにより形成した後、基材上に上記湾曲部に対応した湾曲形状を有する磁気的ギャップ部を備えた薄膜コアを形成するとともに、上記磁気抵抗効果素子を薄膜により形成するようにすることが好適である。

{作 用}

上記した本発明の磁気ヘッドにおいては、記録 媒体上の磁区からの磁束が上記磁気的ギャップ部 から磁気コアを介して磁気抵抗効果素子に導かれ 、この磁束の大きさに応じて磁気抵抗効果素子の 電気抵抗値が変化することに基づいて、情報の再 生が行われる。その場合、上記磁気的ギャップ部 が記録媒体上の磁区の形状に対応したほぼ円弧状 をなしているため、記録媒体上の隣接する複数の ところが、上記のように、記録ビットー・ー … が円弧状になり、かつ、磁区長が短くなると、これをレーザ光により再生する際に、レーザスポットが複数の記録ビットー・ー … に跨かって照射されるので、個々の記録ビットーの再生が行えなくなる問題がある。

そこで、レーザ光を使用せずに、磁気へッドにより磁気的に記録ビット1・1…の情報を再生することも考えられる。ところが、その場合、記録ビット1・1間でクロストークが生時をする記録ビット1・1間でクロストークが生じやすく、かつ、再生信号出力も低下し、正確な再生は不可能である。

(課題を解決するための手段)

本発明に係る磁気ヘッドは、上記の課題を解決するために、光アシスト磁気記録により記録媒体上にほぼ円弧状の磁区をなして記録される情報の再生に使用する磁気ヘッドであって、基材上に形成され、上記記録媒体上の磁区の形状に対応してほば円弧状に湾曲した磁気的ギャップ部を有する

一方、上記した磁気ヘッドの製造方法によれば、まず、ほぼ円弧形状をなす記録媒体上の磁区に対応した形状の湾曲部を基材上に形成した後、上記基材上に磁気的ギャップ部を有する薄膜コアを形成するようにしたので、磁気的ギャップ部は記録媒体上の磁区の形状に対応したほぼ円弧状とすることができる。

又、磁気抵抗効果素子は薄膜により形成することができる。

(実施例1)

本発明の一実施例を第1図乃至第21図に基づ いて説明すれば、以下の通りである。

第2図に示すように、光アシスト磁気記録再生 装置は、基板5と、基板5上に形成された記録媒 体としての記録膜6と、記録膜6を保護する保護 膜7とを含むディスク8に記録及び再生を行うものであって、対物レンズ9を介して記録膜6にレーザ光10を照射する光ヘッドと、浮上型磁気ヘッド11とを備えている。浮上型磁気ヘッド11はサスペンション12により支持され、ディスク8の更転に伴ってディスク8の表面から浮上しなから記録及び再生を行うようになっている。

第3図に示すように、基板5上には所定のピッチでグループ2・2…とランド3・3…とが交互に形成され、各ランド3に沿ってほぼ円弧状又は三日月状の遊区をなす記録ピット1・1…(第4図参照)が形成されて情報の記録が行われるようになっている。

第5図に示すように、浮上型磁気ヘッド11は、ディスク8上で滑走可能なスライダ13に磁気ヘッド本体14を取り付けてなり、磁気ヘッド本体14は磁気抵抗効果に基づいて情報の再生を行う再生ヘッド部15と、記録用コイル36が巻回された記録用磁極部35とを備えている。

以下、再生ヘッド部15について述べると、第

基材としての役割を有する磁気コア16に、予めほぼ円弧状の凸部26(湾曲部)が形成されることにより、フロント側薄膜コア17の前端部と磁気コア16間の上記磁気的ギャップ部(図示せず)は記録膜6上の記録ビット1(第4図参照)に対応したほぼ円弧状をなしている。

上記の構成において、記録時又は再生時にはディスク8の回転に伴ってスライダ13がディスク8の要面から浮上する。この状態で、上記光へッドから記録膜6にレーザ光10を照射しながら、記録用磁極部35で発生される磁界を記録膜6に印加することにより、高記録密度でほぼ円弧状の記録ビット1・1…が記録膜6上に形成される。

一方、再生時には、記録膜6上の各記録ピット 1からの磁束が、再生ヘッド部15における磁気 コア16とフロント側薄膜コア17間のギャップ 腐37からフロント側薄膜コア17を介して磁気 抵抗効果素子21に導かれる。磁気抵抗効果素子 21はフロント側薄膜コア17からの磁束の大き さに応じて電気抵抗値が変化するので、例えば、 1図(a)(b)に示すように、磁気コア16(基材)はNi2nフェライト等からなり、この磁気コア16上にはフロント側薄膜コア17とバック側薄膜コア18とが所定の間隔を隔てて形成されている。フロント側薄膜コア17の前端部と磁気コア16との間には、非磁性材料からなるギャップ層37により、第1図(b)の上下方向に所定の幅を有する磁気的ギャップ部が設けられている。

フロント側及びバック側薄膜コア 1 7・1 8 と 磁気コア 1 6 の間には、絶縁層 2 0 を介して磁気 抵抗効果素子 2 1 が薄膜により形成され、この磁気抵抗効果素子 2 1 からシグナルリード 2 2・2 2が後方に引き出されている。更に、磁気抵抗効果素子 2 1 と磁気コア 1 6 との間には、上方から見てほぼコ字形をなすバイアスリード 2 3 が絶縁 層 2 0 を介して設けられている。

フロント側及びバック側薄膜コア 17・18上には、保護層 24が形成され、保護層 24上には保護板 25が接着されている。

なお、第14図的等の図面から明らかなように、

シグナルリード22に定電流を流すことにより、 上記電気抵抗値の変化がシグナルリード22の両 端間の電圧の変化として検出され、これにより、 記録ビット1として記録された情報の検出が行わ れる。

次に、上記の浮上磁気ヘッド I 1 、特に、再生ヘッド部 1 5 の製造方法について説明する。

再生へッド部15の作製に際しては、まず、第 6図に示すように、NiZnフェライト等からな る磁気コア16を用意し、この磁気コア16の表 面にほぼ円弧形状をなすようにフォトレジスト膜 2 7を形成する(第7図)。ここで、フォトレジ スト膜27の幅Dは、第4図における記録ビット 1の幅とほぼ等しい値とする。

次に、第9図に示すように、上記ギャップ層上にSiO. 等からなる絶縁層20(例えば、膜厚 l μ m程度)をスパッタリング等により形成する・引続き、絶縁層20上にALCu(Cu5%)等の薄膜をEB(Electron Bean)蒸着等で形成した後、不要部位をリン酸、硝酸、酢酸等を用いた。 記式エッチング等で除去することにより、上方から見てほぼコ字形状をなすパイアスリード23を

の後端部に対応する領域30・31 (同図(a)に便 宜上ハッチングで示す。) の絶縁層20をリアクティブイオンエッチング等により除去する。

次に、領域30・31を含む部位にP一CVD 法でSi〇。を堆積させること等により、例えば、0.1μm以内程度の膜厚でギャップ層37を 形成する。なお、領域31に形成されたギャップ 層は必要に応じて除去する。

続いて、第16図(a)(b)に示すように、NiFe
のスパックリング等によりフロント側薄膜コア17及びパック側薄膜コア18(例えば、膜厚5~6μm程度)を形成する。これにより、フロント 側薄膜コア17の前端部は上配のギャップ層37からなる磁気的ギャップ部を介して磁気コア17の後端部及びパック側薄膜コア18の前端部は、ために、フロント側薄膜コア17の後端の及びパック側薄膜コア18の前端部は、絶縁層20を介して磁気抵抗効果素子21の上方に位置する。

なお、フロント側薄膜コア17の前端部の幅 D は記録膜 6 上でのレーザビームの径程度(1.5 形成する (第10図(a)~(c))。

次に、バイアスリード23上に絶縁層20(復 数回に分けて形成されるが、便宜上同一番号を付 す)を形成(第11図(a)(b))した後、NiFe(Feが17.5重量%)の抵抗加熱蒸着及びリン 酸、硝酸等による湿式エッチング等により、ほぼ コ字形状をなすように磁気抵抗効果案子21(腹 厚は、例えば、0.02μm以内程度)を形成す る(第12図(a)~(c))。

統いて、第13図に示すように、磁気抵抗効果 発子21の磁区状態を安定化させるために、磁気 抵抗効果系子21の両端部近傍上に積層させて温 式メッキ(無質界)等によりCoP層28・28 を形成する。更に、CoP層28・28上にAL Cu(Cu5%)のEB蒸若及び湿式エッチング 等によりシグナルリード22・22を形成した後 、再度、絶縁層20を形成する(第14図(a)~(c)

次に、第15図(a)(b)に示すように、フロント側 薄膜コア17の前端部及びパック側薄膜コア18

μm以下)とされる。一方、磁気抵抗効果案子26の幅しは実際には上記のDよりかなり大きく、通常、数10~数100μm程度とされる。

なお、記録用磁極部35 (第5図)は、磁気コア16に予めコイル巻回用溝34・34を形成す

ることにより形成できるものであるが、第6図~ 第16図(a)(b)及び第1図(a)(b)では、簡単のため、 記録用磁極部35は図示していない。

又、以上では、説明の便宜上、再生ヘッド部15を1個ずつ形成するものとしたが、第6図の段階で磁気コア16を複数の再生ヘッド部15を同時に形成できる程度に紙面と直交方向に長尺とれて、第6図乃至第16図向及びそれに続く第1図向の工程で複数の磁気ヘッド本体14を同時に形成し(第1図向の左右方向に配列される)、形成後に分離するようにしても良い。

次に、スライダ13の製造工程につき説明する。 第17回に示すようなスライタ材料41に対し、まず、ヘッド挿入溝42を形成する(第18回)。統いて、ヘッド挿入溝42の両側にてレール 形成溝43・43を形成するとともに、スライダ 材料41の裏面側にレール形成溝43・43と直 交する方向に延びるサスペンション取付け溝44 を形成する(第19回)。

再生ヘッド部15を含む磁気ヘッド本体14及

と、フロント側上部薄膜コア63及びバック側上部薄膜コア64とにより磁気回路を構成している。下部薄膜コア62とフロント側上部薄膜コア63との間には、ギャップ層65により磁気的ギャップ部が設けられている。

又、第22図(c)から明らかなように、基板61の表面には、ほぼ円弧状の凸部66(湾曲部)が形成され、これにより、ギャップ層65は記録膜6上の記録ビット1・1…(第4図参照)の形状に対応したほぼ円弧状をなしている。

フロント側及びバック側上部薄膜コア63・6 4と下部薄膜コア62との間には、絶縁層67を 介して磁気抵抗効果素子70が設けられ、磁気抵 抗効果素子70と下部薄膜コア62の間には、絶 縁層67を介してバイアスリード68が形成され ている。又、フロント側及びバック側上部薄膜コ ア63・64上には保護層71が形成され、更に 、保護層71上に保護板72が接着されている。

又、図示しないが、基板 6 1 をフェライト等で 構成して、この基板 6 1 に記録用砒極部を形成す びスライダ13が構成されると、第20回に示す ように、スライダ13のヘッド挿入消42に磁気 ヘッド本体14が挿入されて、例えば150℃程 度に加熱された樹脂等により接着される。続いて 、第5回の如く、スライダ13のレール面45・ 45…が研削及びボリッシュされるとともに、レ ール面45・45…における磁気ヘッド本体14 と反対側の端部近傍に、ディスク8とスライダ1 3との間に空気を導入するための傾斜面46・4 6…が形成される。

なお、上記の実施例では、スライダ13と磁気 ヘッド本体14を別個に構成したが、スライダ1 3と磁気ヘッド本体14の磁気コア16は一体に 構成しても良い。

〔実施例2〕

次に、本発明の別の実施例を説明する。

上記の実施例では、磁気コア16とフロント側及びバック側薄膜コア17:18で磁気回路を構成したが、この実施例ではご第22図(a)~(c)に示すように、基板61上に形成した下部薄膜コア62

ることができる。

なお、この第2実施例における磁気へっドの製造方法は、下部薄膜コア62が設けられる以外は第1実施例とほぼ同様であるので、ここでは説明を省略する。

(発明の効果)

本発明に係る磁気へッドは、以上のように、光アシスト磁気記録により記録媒体上にほぼ円弧状の磁区をなして記録される情報の再生に使用する磁気体上の磁区の形状に対応してほぼ円弧状に対応してほび、上記に対した磁気的ギャップ部を有する薄膜コアを介して導からであるがある。であるが気候ないる構成である。

これによれば、記録媒体上の磁区からの磁束が上記磁気的ギャップ部から磁気コアを介して磁気抵抗効果素子に導かれ、この磁束の大きさに応じて磁気抵抗効果素子の電気抵抗値が変化することに基づいて、情報の再生が行われるが、その際、

上記磁気的ギャップ部が記録媒体上の磁区の形状に対応したほぼ円弧状をなしているため、記録媒体上の隣接する複数の磁区間でクロストークが生じることはなく、欠、充分な再生信号出力を得ることができるようになる。従って、光アシスト磁気において、記録密度を高めた結果、磁区がほぼ円弧状をなす場合にも、正確な再生が行えるようになる。

又、本発明に係る磁気へッドの製造方法は、上 記基材上にほぼ円弧状をなす湾曲部をエッチング により形成する工程と、基材上に上記湾曲部に対 応した湾曲形状を有する磁気的ギャップ部を備え た薄膜コアを形成する工程と、上記磁気抵抗効果 素子を薄膜により形成する工程とを備えている。

これにより、まず、ほぼ円弧形状をなす記録媒体上の磁区に対応した形状の湾曲部を基材上に形成した後、上記基材上に磁気的ギャップ部を有する薄膜コアを形成するようにしたので、磁気的ギャップ部は記録媒体上の磁区の形状に対応したほぼ円弧状とすることができる。

同図(b)及び(c)はそれぞれ同図(a)のA — A線及び B — B線に沿う機略断面図である。

第11図(a)は絶縁層を形成する様子を示す概略 縦断面図である。

同図(b)は同図(a)のC一C線に沿う概略断面図である。

第12図(a)は磁気抵抗効果素子を形成する様子を示す概略平面図である。

同図(b)及び(c)はそれぞれ同図(a)のE—E線及び F—F線に沿う概略断面図である。

第13図はCoP層を形成する様子を示す概略 平面図である。

第14図(a)はシグナルリードを形成する様子を 示す概略平面図である。

同図(b)及び(c)はそれぞれ同図(a)の G - G 線及び 「一 I 線に沿う概略断面図である。

第15図(a)はエッチングを施す様子を示す機略 平面図である。

同図(b)は同図(a)の J – J線に沿う概略断面図である。

4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第21図は本発明の一実施例を示す ものである。

第1図(a)は磁気ヘッド本体の概略平面図である。 同図(b)は同図(a)のレーレ線に沿う概略断面図である。

第2図は浮上型磁気ヘッドを備えた光磁気記録 再生装置の概略構成図である。

第3図はディスクの概略縦断面図である。

第4図は記録ビットの形状を示す説明図である。 第5図は浮上型磁気ヘッドの斜視図である。

第6図は磁気コアを示す概略正面図である。

第7図は磁気コアにフォトレジスト膜を形成す

る様子を示す概略正面図である。 第8図はフォトレジスト膜を介してエッチング を施す様子を示す概略正面図である。

第9図は絶縁層を形成する様子を示す概略正面 図である。

第10図(a)はバイアスリードを形成する様子を 示す概略平面図である。

第16図(a)はフロント側及びバック側上部コアを形成する様子を示す概略平面図である。

同図(b)は同図(a)のK-K線に沿う概略断面図である。

第17図乃至第19図はそれぞれスライダの加工工程を示す概略斜視図である。

第20図はスライダに磁気ヘッド本体を接着する様子を示す斜視図である。

第21図は磁気抵抗効果素子に加わる磁場の強 さと抵抗変化の関係を示すグラフである。

第22図は本発明の他の実施例を示すものである。


第22図(a)は第2実施例における磁気ヘッド本体を示す概略平面図である。

同図(b)は同図(a)のM-M線に沿う概略断面図である。


同図(c)は磁気ヘッド本体を示す概略正面図である。

6は記録膜(記録媒体)、14は磁気ヘッド本体、15は再生ヘッド部、16は磁気コア(基材

)、17はフロント例薄膜コア、21·70は砂 気抵抗効果素子、26·66は凸部(湾曲部)、 37·65はギャップ層、61は基板(基材)、 62は下部薄膜コア、63はフロント側上部薄膜 コア、64はバック側上部薄膜コアである。



第 6 図




特許出願人


シャーア 株式会社


代理人 弁理士


24


原謙















第 14 区(a)
20 22
23 G
26 21





第 20 図

















第 16 图(b)







第1頁の続き

個発 明 者 石 川 俊 夫 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 内